



ohne Grundierung



Poren mit Kapillarwirkung (Haarröhrchenkraft) werden nicht ausreichend ausgekleidet. Das Bindemittel wandert in den Untergrund und kann die Pigmente nicht mehr genügend untereinander und den Anstrichstoff nicht genügend am Untergrund binden. Folge: keine ausreichende Haftung des Anstrichstoffes! Abplatzungen, Risse, schnelle Verwitterung.

mit Grundierung



Poren mit Kapillarwirkung (Haarröhrchenkraft) sind vollständig ausgekleidet. Die Grundierung, welche ja nur Bindemittel ist, füllt die Poren aus. Das Bindemittel des Anstrichstoffes kann nun die Pigmente genügend untereinander und den Anstrichstoff am Untergrund binden. Folge: gute Haftung des Anstrichstoffes! Feste, gleichmäßige und witterungsbeständige Oberfläche.



saugender Untergrund
wie Putz, Mauerwerk, Holz



Bindemittel
des Beschichtungstoffes



Pigment



farblose Grundierung